



Açıklama

Neomastromix SLS30, ince katman uygulamalarına uygun, çimento esaslı ve tek bileşenli bu ürün; sentetik polimer katkısı sayesinde yüksek yapışma performansı sunar. Kendiliğinden yayılma özelliği ile düzgün ve pürüzsüz zeminler elde etmek için özel olarak geliştirilmiştir.

Kullanım Yerleri

- İç mekân zeminlerinde düzgün yüzey elde etmek için,
- Seramik, karo, parke, PVC, halı gibi kaplama malzemelerinden önce alt zemin hazırlığında,
- Beton ve çimento esaslı şap yüzeylerin tesviyesinde,
- Yaya trafiğine açık ticari alanlar (ofis, mağaza, otel vb.) için düzgün alt zemin oluşturulmasında,
- Endüstriyel tesislerde, kaplama öncesi pürüzsüzlük gerektiren zeminlerde,
- Yerden ısıtmalı sistemler üzerinde yüzey tesviyesi sağlamak amacıyla kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç Dayanımı (EN 12190)	28 gün > 30 MPa
Elastisite Modülü (EN 13412)	28 gün > 20000 MPa
Yapışma Dayanımı (EN 1542)	28 gün > 1,5 MPa
Yangın Dayanımı	A1
Kapiler Su Absorbsiyonu (EN 13057)	< 0,2 kg. m ² h ^{-0,5}
Kullanım Süresi (+20°C)	> 40 dakika
Tam Kürlenme Süresi (+20°C)	28 gün

Verilen Değerler +20°C ve %50 bağıl nemde 40x40x160mm numuneler üzerinde yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir. Tetraglobe kontrolü dışında yapılan deneylerin sonuçları farklılık gösterebilir.



Asmalı Mescit Mah. Meşrutiyet Cad.
No:11 K:5 D:9 Beyoğlu İstanbul



info@tetraglobe.com



+90 (0212) 951 03 99



www.tetraglobe.com

1. YÜZEY VE ÖN HAZIRLIK

Uygulama yapılacak yüzey, kir, pas ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde bulunan gevşek tabaka tamamen kaldırılmalı ve yüzey hareket-siz hale getirilmelidir. Uygulama öncesi yüzey hafifçe nemlendirilmelidir.

2. KARIŞIM

Karışım işlemi temiz bir kaptaki yapılmalıdır. Önce uygun miktarda su kaba eklenmeli, ardından toz malzeme yavaşça ilave edilmelidir.

1 paket (25 kg) için yaklaşık 6.75 - 7.50 Lt su eklenmelidir.

Karışım düşük devirli (400-500 devir/dk) mekanik karıştırıcı ile yapılmalı ve homojen hale gelene kadar yaklaşık 3 dakika karıştırılmalıdır. Dinlendirme sonrası karışım kısa bir süre daha karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

3. UYGULAMA

Uygulama mala veya uygun püskürtme sistemi ile yapılabilir.

Tek kat uygulamalarda kalınlık maksimum 40 mm olmalıdır.

Daha kalın uygulamalarda ikinci kat için önceki uygulamanın prizini alması beklenmelidir.

Uygulama sonrası yüzeyde hava kabarcığı oluşumunu önlemek için zemin yüzeyi uygun aparatla düzeltilmelidir.

Harç priz almaya başladıktan sonra yüzey ıslatılmamalıdır.

4. KÜRLEME

Hızlı kurumanın önlenmesi amacıyla kür malzemeleri önerilir. Özellikle sıcak havalarda yüzeyin nemi kontrol altında tutulmalıdır.

5. TEMİZLİK

Kullanılan ekipmanlar uygulama sonrası su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş harç sadece mekanik olarak temizlenebilir.

SINIRLAMALAR

- Teknik dökümanda belirtilen oranların dışına çıkılmamalıdır.
- Önerilen sıcaklık aralığında (5-35 °C) uygulama yapılmalıdır.
- Düşük sıcaklıklarda priz süresi uzar, yüksek sıcaklıklarda hızlanır.
- Ortam koşullarına göre işlenebilirlik değişebilir.

SORUMLULUK

Bu teknik dökümanda verilen bilgiler, Tetraglobe'nin deneyim ve bilgilerinin ışığında hazırlanmıştır.

Uygulama yerindeki ortam koşulları, yüzey uygunluğu ve işçilik performansı gibi unsurlar ürün performansını etkileyebilir.

Tetraglobe, ürünün doğru kullanımı dışındaki durumlardan sorumlu değildir.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Ürün teknik dökümanında belirtilen bilgiler deneysel verilere dayanmaktadır. Tetraglobe kontrolü dışında elde edilen değerler, çeşitli sebeplerle gerçek değerle farklılık gösterebilir.

İŞ GÜVENLİĞİ - SAĞLIK VE ÇEVRE

Ürün kullanıcıları, ürün ile ilgili bilgi ve önerileri içeren, kimyasal ürünlerin güvenli şekilde sevk edilmesi, depolama koşulları, bertaraf edilmesi, fiziksel, toksikoloji, ekolojik ve diğer güvenlikle ilgili tüm de-yalar için malzeme güvenlik formu-na (MSDS) başvurabilirler.

